



TERREUS

	Neliömassa g/m ²	Väri	Paksuus µm	Tiheys g/cm ³	Karheus, Bendtsen ml/min, ISO 2494	Opasiteetti, ISO 2471 ISO %	Vaaleus %	
TERREUS (verkkokuvioitu)	80	luonnonvalkoinen	108	0,74	350	91	87 / SCAN-P 3:93	
	80	kirkkaanvalkoinen	108	0,74	350	89	112 / SCAN-P 3:93 D65	
	100	luonnonvalkoinen	130	0,77	350	92	87 / SCAN-P 3:93	
	100	kirkkaanvalkoinen	130	0,77	350	91	112 / SCAN-P 3:93 D65	
	120	luonnonvalkoinen	190	0,63	1400	94	87 / SCAN-P 3:93	
	120	kirkkaanvalkoinen	190	0,63	1400	94	112 / SCAN-P 3:93 D65	
	120	vaaleankeltainen	190	0,63	600	93	79 / SCAN-P 3:93	
	170	luonnonvalkoinen	200	0,85	400	96	87 / SCAN-P 3:93	
	170	kirkkaanvalkoinen	200	0,85	400	96	112 / SCAN-P 3:93 D65	
	250	luonnonvalkoinen	360	0,69	1600	97	87 / SCAN-P 3:93	
	250	kirkkaanvalkoinen	360	0,69	1600	97	112 / SCAN-P 3:93 D65	
	250	vaaleankeltainen	360	0,69	600	98	79 / SCAN-P 3:93	
	TERREUS SIGN (verkkokuvioitu)	80	luonnonvalkoinen	105	0,76	350	91	87 / SCAN-P 3:93
		90	luonnonvalkoinen	115	0,78	350	92	87 / SCAN-P 3:93
		90	kirkkaanvalkoinen	115	0,78	350	91	112 / SCAN-P 3:93 D65
100		luonnonvalkoinen	130	0,77	350	94	87 / SCAN-P 3:93	
100		kirkkaanvalkoinen	130	0,77	350	92	112 / SCAN-P 3:93 D65	
100		vaaleankeltainen	130	0,77	350	93	79 / SCAN-P 3:93	
100		oljenkeltainen	130	0,77	350	93	72 / SCAN-P 3:93	
100		siniharmaa	130	0,77	350	93	83 / SCAN-P 3:93	



TERREUS

	Neliömassa g/m ²	Väri	Paksuus µm	Tiheys g/cm ³	Karheus, Bendtsen ml/min, ISO 2494	Opasiteetti, ISO 2471 ISO %	Vaaleus %
TERREUS SMOOTH	90	kirkkaanvalkoinen	112	0,8	180	90	112 / SCAN-P 3:93 D65
	130	luonnonvalkoinen	165	0,79	180	94	87 / SCAN-P 3:93
	130	kirkkaanvalkoinen	165	0,79	180	94	112 / SCAN-P 3:93 D65
	130	vaaleankeltainen	165	0,79	180	95	79 / SCAN-P 3:93
	160	luonnonvalkoinen	195	0,82	180	96	87 / SCAN-P 3:93
	160	kirkkaanvalkoinen	195	0,82	180	96	112 / SCAN-P 3:93 D65
	270	luonnonvalkoinen	330	0,82	180	98	87 / SCAN-P 3:93
	270	kirkkaanvalkoinen	330	0,82	180	98	112 / SCAN-P 3:93 D65
	270	vaaleankeltainen	330	0,82	180	99	79 / SCAN-P 3:93
	330	luonnonvalkoinen	390	0,85	180	99	87 / SCAN-P 3:93
	330	kirkkaanvalkoinen	390	0,85	180	99	112 / SCAN-P 3:93 D65
TERREUS SIGN SMOOTH	100	luonnonvalkoinen	250	0,8	180	93	79 / SCAN-P 3:93
	100	kirkkaanvalkoinen	250	0,8	180	92	112 / SCAN-P 3:93 D65
TERREUS STYLE	100	kirkkaanvalkoinen	165	0,61	1600	90	112 / SCAN-P 3:93 D65
TERREUS VIIVA	100	kirkkaanvalkoinen	250	0,8	180	92	112 / SCAN-P 3:93 D65
	130	kirkkaanvalkoinen	165	0,79	180	94	112 / SCAN-P 3:93 D65
CRYSTAL	260	kirkkaanvalkoinen	280	0,93	200	97	103 / SCAN-P 3:93 D65
	290	kirkkaanvalkoinen	340	0,85	200	98	105 / SCAN-P 3:93 D65